

NORME DI RIFERIMENTO:

EN 10088-3: 2005 (Laminati a caldo e finiti a freddo)

CORRISPONDENZE APPROSSIMATIVE CON ALTRE SIGLE

EUROPA		ITALIA	GERMANIA		FRANCIA	UK	USA
EN 10088-3: 2005		(UNI 6900: 71)	(DIN 17440 - 85)		(NF A 35-574-90)	(BS 970 pt. 3-91)	AISI
Qualità	N°		Werkstoff	N°			
X14CrMoS17	1.4104	X 10 CrS 17	X14CrMoS17	1.4104	Z 13 CF 17	-	430F

COMPOSIZIONE CHIMICA (ANALISI DI COLATA) (%)

C	Si / max	Mn / max	P / max	S	Cr	Mo
0,10÷0,17	1,00	1,50	0,040	0,15÷0,35	15,5÷17,5	0,20÷0,60

CARATTERISTICHE MECCANICHE - Pelato siderurgico (1X) allo stato trattato

Spessore max (mm)	Trattamento termico	Durezza HB max*	Rp 0,2 (MPa) min	Rm (MPa)	A ₅ (%) min
100	Ricotto (+A)	220	-	730 max	-
≤ 60	Bonificato (+QT 650)	-	500	650÷850	12
> 60 ≤ 100					10

* solo come valore guida

CARATTERISTICHE MECCANICHE - Barre trafilate (2H, 2B) e rettificate (2G) allo stato solubilizzato

Spessore max (mm)	Ricotto		Bonificato			
	Rm (MPa) max	HB max*	Trattamento termico	Rp 0,2 (MPa) min	Rm (MPa) max	A ₅ (%) min**
≤ 10	880	280		580	700÷980	7
> 10 ≤ 16	880	280		530	700÷980	7
> 16 ≤ 40	800	250	Bonificato (+QT650)	500	650÷930	9
> 40 ≤ 63	760	230		500	650÷880	10
> 63 ≤ 100	730	220		500	650÷850	10

* solo per informazione ** valori validi solo per spessori superiori a 5 mm

CARATTERISTICHE MECCANICHE - Filo e rotoli trafilati (2H)

Classe di resistenza Rm (MPa)	+C 500	+C 650	+C 800	+C900
	500÷700	650÷850	800÷1000	900÷1100

Nota: la classe di resistenza sarà valutata in funzione del diametro in fase di richiesta d'ordine

CARATTERISTICHE MECCANICHE - Filo e rotoli trafilati ricotti (2D)

Spessore	0,50 ≤ d ≤ 1,00	1,00 ≤ d ≤ 3,00	3,00 ≤ d ≤ 5,00	5,00 ≤ d ≤ 16,00
Rm (MPa) max	1100	1050	1000	950
A (%) max	10	10	10	15

Nota: nel caso in cui il materiale fosse prodotto allo stato skinpassato, il valore Rm può essere aumentato di 50 MPa

TEMPERATURE DI LAVORAZIONE CONSIGLIATE

Operazione	Deformazione plastica a caldo	Ricottura (forno, aria)	Tempra (aria o olio)	Rinvenimento (QT 650)
°C	900÷1100	750÷850	950÷1070	550÷650